

# МС131

САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ  
ИЗ ГИБКОГО ПЛЕТЕНОГО ГРАФИТОВОГО ВОЛОКНА,  
АРМИРОВАННОГО ИНКОНЕЛЕВОЙ ПРОВОЛОКОЙ,  
с ингибитором коррозии

## Назначение

Сальниковая набивка МС131 из высококачественного плетеного гибкого графитового волокна, армированного инконелевой проволокой, предназначена для уплотнения штоков запорной арматуры.

**Применения:** перегретый и насыщенный пар, вода, углеводороды, смазочное масло, термальное масло, водород, аммиак, органические растворители, криогенные жидкости, и многие другие среды.

## Замена традиционных набивок

Перед Вами стоит задача сокращения / исключения потерь перекачиваемых жидкостей и пара? По сравнению с традиционными набивками, МС131 отличается химической инертностью и высокой максимально допустимой температурой. Поэтому набивка МС131 сохраняет свои свойства и не затвердевает при самых жестких условиях эксплуатации, что гарантирует отсутствие протечек на многие годы.

При использовании набивки МС131 не происходит вулканизации набивки со штоком. Вулканизация уплотнения со штоком – одна из причин повреждения штока, а также дополнительный риск пропуска после срабатывания задвижки, если эта задвижка редко открывается-закрывается.

Набивка МС131 эластична и легко устанавливается. По окончании срока службы набивка МС131 легко извлекается из арматуры, так как набивка не затвердевает.

Набивка МС131 имеет высокую гидравлическую плотность и позволяет надежно уплотнить жидкости с высокой текучестью и газы.

## Ингибитор коррозии

Набивка МС131 содержит ингибитор коррозии - для уменьшения риска электрохимической коррозии штоков и стенок сальниковых камер запорной арматуры.

## Армирование проволокой

Армирование проволокой повышает максимально допустимое давление сальника и его надежность, в том числе для реальных, не идеальных условий эксплуатации.

## Технические характеристики

Основной материал – гибкий графит; армирующий материал - инконель

Максимальная температура: - 800°C

    окисляющая среда - 430°C

    пар - 650°C

Максимальное давление – 8.5 МПа \*

рН среды - от 0 до 14

\* Изготавливается также набивка МС133 – до 25 МПа

## Размеры и упаковка

Набивка поставляется любым сечением (квадрат) от 3 мм до 25 мм на катушках массой 2.5 кг, 5 кг и 10 кг

ЗАО «ТРЭМ-Инжиниринг» 109028 РФ, г. Москва, Тессинский пер., д. 5, стр. 1  
Тел./факс (095) 7867677, тел. (095) 7867676, e-mail: [trem@trem.ru](mailto:trem@trem.ru)

---